

Micron LZ, 15401 N

7 juli 2017

WG/GA voor professioneel gebruik

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als aangroeiwerende verf op pleziervaartuigen.

Dit middel mag uitsluitend worden aangebracht en verwijderd op daar toe aangewezen locaties in professionele scheepswerven en droogdokken met de juiste toestemmingen in het kader van de Wet milieubeheer / Omgevingswet ter voorkoming van vervuiling van bodem, grondwater, oppervlaktewater en lucht.

Onbeschermde personen dienen niet aanwezig te zijn in de ruimten waar de behandeling plaatsvindt.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Deze verf vermindert de aangroei van micro- en macro-organismen op pleziervaartuigen en is werkzaam in wateren met lage fouling druk zoals in Europese wateren. Het verkrijgen van een goed resultaat met deze aangroeiwerende verf is van vele factoren afhankelijk. Gebruikers dienen zich te houden aan de door de fabrikant geleverde informatie en/of applicatievoorschriften.

Algemene richtlijnen

Voor gebruik goed roeren.

De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen. Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan één laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte instructies.

Aanbrengen met kwast, rolborstel of geschikte spuitapparatuur voor airless spuiten.

Toepassing met behulp van een airless sprayer:

Aanbrengen met geschikte spuitapparatuur voor airless spuiten.

Airless Spray Pressure: 176-201 bar. Tip Size: 2180 1500psi

Behandel 5 m² per liter product.

1 laag aanbrengen met 90 micron droge laagdikte.

Toepassing met behulp van een kwast of roller:

Dit wordt uitsluitend aanbevolen voor kleine oppervlakken.

Behandel 10 m² per liter product.

Breng 1 of 2 lagen aan met ieder 45 micron droge laagdikte.

Droogtijden voor de behandeling met Micron LZ

Oppervlakte temperatuur	5°C	15°C	23°C	35°C
Kleefvrij na	1 uur	45 mins	30 mins	20 mins
Aanbrengen 2 ^e laag na	16 uur of langer	10 uur of langer	6 uur of langer	4 uur of langer
Te water laten na	24 uur	12 uur	8 uur	6 uur

Maximale tijd voor te water laten bij 5-35°C: 6 maanden